



OLI-AQUA ECONOMY Parkettsiegel 15.52

Produktbeschreibung

Rationeller 1K-Wassersiegel für normal beanspruchte Holzfußböden im Wohnbereich. Mit diesem hochwirtschaftlichen Material lassen sich kleine Flächen an einem Tag komplett spachteln, schleifen und mit nur zwei Rollaufrägen versiegeln.

Eigenschaften

- Erfüllt EU-Decopaint-Richtlinie
- Spachtel- und rollfähig
- Ultra schneller Komplettaufbau
- Überdurchschnittliche Füllkraft in der Kategorie „Home-Bereich“
- Gute chemische- und mechanische Beständigkeit
- Extrem lichtechter, hochtransparenter Lackfilm, der die natürliche Optik des Holzes nicht verfälscht
- Sehr gute Absatzstreifenbeständigkeit
- Giscode W2+

Prüfnorm

- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (Speichel- und Schweißbecht)
- DIN 68861 T1 B, C (Chem. Beständigkeit)
- DIN 68861 T4 (Kratzfestigkeit)
- NMP-frei
- Frei von Formaldehyd und Aromaten
- Nicht brennbar im flüssigen Zustand

Anwendungsbereich

Privater Bereich wie Esszimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer

Bestellhinweis

Glanzgrad	matt	420 919 02
	halbmatt	420 918 06
Gebindegrößen	5 / 1 Liter	

Bindemittelbasis

Urethan-Acrylat-Copolymer

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30 °C und nicht unter +5 °C.

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren!
- Kann im Roll-, Streich- oder Spachtelverfahren aufgetragen werden.
- Je nach Saugfähigkeit des Holzes liegt der Verbrauch beim Roll- und Streichverfahren je Auftrag bei 100-130 g/m² und im Spachtelverfahren bei 20-40 g/ je Kreuzgang.
- Die Gesamtauftragsmenge sollte im privaten Bereich 300 g/m² bei normaler und 360 g/m² bei mittlerer Beanspruchung betragen.
- Problemhölzer, wie Buche, Ahorn oder Esche nicht spachteln, sondern rollen!
- Ein Zwischenschliff ist unbedingt erforderlich, wenn eine Zwischentrocknung von 12 Stunden überschritten wird.
- Nicht unter 15 °C Bodentemperatur versiegeln.

Untergrundvorbehandlung/Verarbeitung

Abgestufter Holzschliff mit Körnung 80/100/120. Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen. Vor Holzendschliff mit OLI-Fugenkit und Schleifmehl Fugen verspachteln. Die Fläche muß trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.

Verarbeitung

1 Grundierung



A) Herkömmlicher Mehrschichtaufbau
OLI-AQUA ECONOMY ca. 100 g/m²

B) Seitenverleimungsminimierender Aufbau
OLI-AQUA Grund, ca. 100 g/m²



Ca. 2-3 Std.



C) Effizienter Spachtelgundaufbau
OLI-AQUA ECONOMY im Kreuzgang je 30 g/m²



Ca. 15 Minuten

2 Versiegeln (1. Schicht)



OLI-AQUA ECONOMY, ca. 100-130 g/m²



Ca. 5-6 Stunden



Zwischenschliff, Korn 120-150

3 Versiegeln (2. Schicht)



OLI-AQUA ECONOMY, ca. 100-130 g/m²



Ca. 5-6 Stunden



Endhärte nach 8-10 Tagen

Trocknung

Angaben gemessen bei normaler Bedingung von 20 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Pflege

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege empfehlen wir unsere hochwertige OLI-AQUA Polish Serie.

TIPP

Für eine besonders wirtschaftliche Versiegelung empfehlen wir als Spachtelgund den Einsatz unseres Wassersiegels **OLI-AQUA ECONOMY**. Überlackierbar im Vollaufbau oder mit **OLI-AQUA STANDARD**, **OLI-AQUA BUSINESS** und **OLI-AQUA TOP**.